CARBUR/SP10L P2N



Per aspirazione e mandata di olii, gasolio, benzina e prodotti petroliferi per impieghi leggeri.

Oil suction and delivery hose suitable for petroleum products. Light duty.

Caratteristiche tecniche	
Sottostrato	Liscio in gomma sintetica nera resistente agli olii minerali ed ai carburanti con un contenuto aromatico non superiore al 50%.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma nera conduttiva resistente all'abrasione, agli olii, ai carburanti, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Resistenza alla fiamma secondo norme **TRbF - 131 Teil 2 - par. 5.5.** Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Temperatura	-20 °C +70 °C
Marcatura	THOR OIL S/D W.P. 10 BAR - 150 PSI - TRbF 131/2 § 5.5" (in lettere rosse - standard - o lettere gialle su richiesta)

Technical Characteristics	
Tube	*Black smooth synthetic rubber, resistant to mineral oils and fuels with max. 50% aromatic content.*
Reinforcement	*High tensile textile plies and helix wire embedded.*
Cover	*Black, smooth conductive rubber, abrasion, oil, fuel, ozone and weather resistant. Flame resistant according to **TRbF - 131 - Teil 2 - § 5.5.***
Working Pressure	*10 bar*
Nom. Burst Pressure	*30 bar*
Temperature	*-20 °C +70 °C*
Marking	*THOR OIL S/D W.P. 10 BAR - 150 PSI - TRbF 131/2 § 5.5" (in red letters - standard - or yellow letters - upon request)*

Misure / *Sizes*

Diametro interno *Inner Diameter*	Spessore parete *Wall Thickness*	Diametro esterno *Outside Diameter*	Peso teorico *Weight*	Aspirazione *Vacuum*	Raggio di curvatura *Bending Radius*
mm	mm	mm	kg/m	bar	mm
19	5	29	0,57	0,8	115
22	5	32	0,64	0,8	132
25	5	35	0,70	0,8	150
30	5	40	0,82	0,8	180
32	5	42	0,86	0,8	190
35	5	45	0,97	0,8	210
38	5	48	1,04	0,8	230
40	5	50	1,09	0,8	240
42	5	52	1,15	0,8	252
45	5	55	1,17	0,8	270
48	5	58	1,29	0,8	288
51	5	61	1,38	0,8	300
60	5,5	71	1,71	0,8	360
63	5,5	74	1,96	0,8	390
70	6	82	2,32	0,8	420
76	6	88	2,40	0,8	450
80	6	92	2,60	0,8	480
80	7	94	2,80	0,8	480
90	7	104	3,16	0,8	540
102	8	118	4,17	0,8	600

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.

Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.
Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.