MILK BFB



Per aspirazione e leggera mandata di latte e prodotti alimentari.
La struttura leggera ed altamente flessibile lo rende adatto per il carico e lo scarico di autocisterne.
Conforme agli standard **F.D.A.** e secondo **raccomandazioni BfR XXI cat. 2, REG CE 1935/04 e 2023/06 DM 21/03/73.**
Esente dalla presenza di ftalati - BPA - Bisfenolo A.

Mandrel built suction and delivery food hose for milk collecting trucks, easy handling is guaranteed by its high flexibility and lightweight.
*Complying with **F.D.A.** standards and **with BfR recommendations XXI cat. 2, REG CE 1935/04 and 2023/06 DM 21/03/73.***
Free from phthalates - BPA - Bisphenol A.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma naturale bianca alimentare studiata per garantire assoluta atossicità ed inalterabilità del sapore e profumo del prodotto convogliato. Registrato **RAL-F12.**
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma blu resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	6 bar
Pressione di scoppio	18 bar
Temperatura	-20 °C +70 °C Sterilizzazione +120 °C max 30 minuti
Marcatura	THOR FARM RAL-F12 (fondo bianco)

Technical Characteristics

Tube	*White smooth natural rubber, atoxic, mirror-like, odourless and taste-free.* ***RAL** registration for food quality **RAL-F12.***
Reinforcement	*High tensile textile plies and helix wire embedded.*
Cover	*Blue smooth rubber, abrasion, ozone and weather resistant. Fabric impression.*
Working Pressure	*6 bar*
Nom. Burst Pressure	*18 bar*
Temperature	*-20 °C up to +70 °C* *Steam cleaning up to +120 °C for max 30 minutes*
Marking	*THOR FARM RAL-F12 (white background)*

Misure / *Sizes*

Diametro interno *Inner Diameter*	Spessore parete *Wall Thickness*	Diametro esterno *Outside Diameter*	Peso teorico *Weight*	Aspirazione *Vacuum*	Raggio di curvatura *Bending Radius*
mm	mm	mm	kg/m	bar	mm
25	5	35	0,70	0.9	50
32	5,5	43	0,95	0.9	64
38	5,5	49	1.10	0,9	76
40	5,5	51	1.15	0.9	80
51	5,5	63	1,70	0.9	100
63	6	75	2,15	0.9	126
76	7	90	2,75	0,9	152
102	7	116	3,60	0,9	300

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.

Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.
Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.